

**Colle de contact contenant des solvants pour les profilés en PVC et caoutchouc ainsi que les plinthes et les revêtements.**

**Fond:**

Le fond doit être prêt pour la pose, c.à.d. sec, propre, exempt de fissures, résistant à la traction et à la pression. Enlever mécaniquement les couches de séparation et les couches frittées. Se conformer aux exigences de la SIA. Mastiquer le fond avant la pose du revêtement de sol.

**Mise en œuvre:**

La colle est appliquée régulièrement sur le fond et sur le dos du matériau à coller à l'aide d'une spatule à fine denture. Après un temps de séchage de 10 - 20 minutes, poser le matériau avec précaution et frotter sur toute la surface.

**Convient pour:**

*Charge exercée par les roulettes de siège:*

Les roulettes doivent être conformes à la norme DIN EN 12 529.

*Chauffage par le sol:*

Conformez-vous à l'information de Klebag sur le chauffage par le sol.

**Nettoyage:**

Nettoyant Kleba Reiniger U

**Stockage:**

Conservation pendant 12 mois au minimum, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel. Bien refermer le conteneur entamé et l'utiliser le plus rapidement possible.

**<sup>1</sup>Risque d'incendie:**

Klebagren P contient des solvants. Il faut veiller à une bonne aération des locaux. Il est strictement interdit de fumer, de faire des feux ouverts et d'utiliser des installations électriques. **Poser un panneau de signalisation!**

**Fonds appropriés:**

- ▶ Fonds absorbants comme p.ex.:
  - Chapes
  - Béton
  - Enduit
  - Bois
- ▶ Fonds non absorbants comme p.ex.:
  - Métal
  - Carrelage/dallage
- ▶ Anciens revêtements présentant une bonne adhérence

**Domaines d'utilisation:**

- ▶ Revêtements et profilés en PVC
- ▶ Revêtements et profilés en caoutchouc
- ▶ Plinthes
- ▶ Gorge
- ▶ Profilés pour escaliers
- ▶ Revêtements de sol élastiques comme p.ex.:
  - Revêtements en PVC et CV
  - Caoutchouc
- ▶ Linoléum
- ▶ Liège
- ▶ Revêtements sol et mur textiles appropriés

**Propriétés:**

- ▶ Séchage rapide
- ▶ Longue durée de collage par contact
- ▶ Très bonne résistance thermique jusqu'à 75 °C
- ▶ Les revêtements collés sont praticables de suite
- ▶ Développement élevé de la force de collage

**Données techniques:**

Conditionnement:	Conteneur en tôle de 10 kg / 600 g
Consommation:	250 - 350 g/m <sup>2</sup>
Temp. de mise en œuvre:	Pas en dessous de + 17 °C
Durée de conservation:	12 mois
Temps de séchage:	10 - 20 min.*
Temps de travail:	2 – 3 heures*
Praticable:	De suite après la pose
Résistance finale:	Après 24 heures*
Soudable:	Après 24 heures*
Risque d'incendie <sup>1</sup> :	Oui

\*A 20 °C et 50 % d'humidité relative de l'air

## Valeurs mesurées:

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont basées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

## Renseignements importants de sécurité:

Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche de sécurité actuelle sous [www.klebag.ch](http://www.klebag.ch).

## Renseignements juridiques:

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Klebag a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Klebag. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Klebag se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.